

1. Kurzbeschreibung

Farblose, seidenmatte, transparente Grundierung zur Vorbehandlung von problematischen Hölzern, die anschließend mit proAqua Fußbodenlack lackiert werden sollen. Die Grundierung ist speziell geeignet zur Isolierung von gerbstoffhaltigen Hölzern (z. B. Eiche). **Volvox** proAqua Grundierung ist formaldehydfrei.

2. Inhalt

		Art.Nr.
1 l	PE-Flasche	2-3576
2,5 l	PE-Kanister	2-3573
5,0 l	PE-Kanister	2-3575
10,0 l	PE-Kanister	2-3574

3. Reichweite

140-150 ml / m², 7-9 m² / Liter

4. Farbe

farblos

5. Verdünnungsmittel

Volvox proAqua Grundierung für Fußbodenlack ist fertig eingestellt.

6. Trockenzeiten

In Abhängigkeit von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund trocken nach ca. 2 Std.. Nach frühestens 6 Stunden kann der Auftrag von proAqua Fußbodenlack erfolgen.

Hinweis

Zu dicke Anstriche können die Durchtrocknung verzögern.

7. Anwendungsbereiche

Grundierung für gerbstoffhaltige Hölzer, die zu Verfärbungen neigen und die anschließend mit **Volvox** proAqua Fußbodenlack behandelt werden sollen. Speziell geeignet für Dielen und Parkettfußböden.

8. Eigenschaften

8.1. Technische Eigenschaften

Sehr gutes Füllvermögen, sehr gute Wasserfestigkeit. Hohe und dauerhafte Härte.

8.2. Biologische Eigenschaften

Aufgrund der Zusammensetzung ist die **Volvox** proAqua Grundierung für Fußbodenlack bei zweckgebundenem Gebrauch für Mensch und Umwelt weitgehend unschädlich.

9. Verarbeitungshinweise

Die Vorschriften der VOB und die Merkblätter des BFS sind sorgfältig einzuhalten bzw. zu beachten.

9.1. Verarbeitungstemperatur

Volvox proAqua Grundierung für Fußbodenlack darf nicht unter 15 °C verarbeitet werden.

9.2. Vorbereitung

Der Untergrund sollte sauber, trocken, fettfrei und saugfähig sein. Holz, spez. Holzfußböden schleifen (Korn 180). Öl- und harzreiche Holzarten vor dem Anstrich sorgfältig entfetten.

9.3. Verarbeitung

Volvox proAqua Grundierung für Fußbodenlack vor Gebrauch gut aufrühren. Die Grundierung sorgfältig mit einem Pinsel oder einer Kurzhaarrolle (in Maserrichtung) auftragen. Nach Durchtrocknung werden zwei Deckanstriche mit **Volvox** proAqua Fußbodenlack aufgebracht (Zwischenschliff nach jedem Auftrag mit Korn 280; nicht durchschleifen).

10. Werkzeug

Pinsel, Lackrolle mit kurzen Haaren, Spritzpistole. Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

11. Lagerung

Kühl, aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde fest verschließen.

12. Zusammensetzung

Wasser, Hautverhinderungsmittel, Kieselsäure (seidenmatt), Tenside, Reinacrylat, Butoxyethanol, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon)

Technische Daten:

Viskosität (bei 20 °C): 30 Sek. bei 4mm DIN Becher

Gutachten:

Volvox proAqua Grundierung für Fußbodenlack erfüllt die Anforderungen der EN 71 Teil 3 (Sicherheit von Kinderspielzeugen). DIN 53160 Schweiß- und Speichelechteit.

13. Sicherheitshinweise

Während und nach der Anwendung die Räume gut lüften. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern. Die Zubereitung ist nach EU-Richtlinie 1999/45/EG nicht als gefährlich eingestuft. Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf unter: +49-2351-95395

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-Verordnung

VOC - Gehalt (g / l): 83

Kategorie: e

Typ: wb

Grenzwerte für VOC-

Höchstgehalt:

Stufe II ab 01.01.2010 (g/l): 130

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D – 58513 Lüdenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de